

## Les Revêtements de sol bois et à base de bois - 1

### 1 - Présentation des produits de parquets en bois massifs

#### 1.1 Les lames de parquet avec rainures et languettes (NF EN 13 226)

Il s'agit de lames de bois massif feuillu ou résineux profilées d'épaisseur 23 mm destinées à être fixées le plus souvent par clouage, et de lames d'épaisseur 14 mm destinées à être fixées le plus souvent par collage.

#### ► Caractéristiques dimensionnelles :

Épaisseur  $\geq$  14 mm  
Largeur  $\geq$  40 mm  
Longueur  $\geq$  250 mm

#### ► Teneur en humidité :

7 à 11% pour toutes les essences sauf pour le châtaignier et le pin maritime : 7 à 13%.

#### ► Classements d'aspects spécifiques pour :

le chêne, le frêne, l'érable, le hêtre, le pin maritime, le châtaignier, le mélèze, le pin sylvestre, l'épicéa, le sapin, les autres feuillus (dont les bois tropicaux) non mentionnés ci avant.



Élément de type 1 : à rainure et languette



Élément de type 2 : à rainure et fausse languette



### 1.2 Les lames à plancher massives pré-assemblées en Bois Feuillus (NF EN 13 629)

Il s'agit de lames de bois massif feuillus composées d'éléments assemblés en rive (par exemple par queue d'aronde) et en bout (généralement par aboutage) de façon à former une "grande" lame destinée essentiellement à réduire les temps de pose.

➤ **Caractéristiques dimensionnelles :**

Épaisseur  $\geq 10$  mm  
Largeur  $\geq 110$  mm  
Longueur  $\geq 900$  mm

➤ **Teneur en humidité :**

6 à 12% pour toutes les essences.

➤ **Classements d'aspects spécifiques pour :**

Le chêne, le hêtre, le frêne, l'érable, les autres feuillus, dont les bois tropicaux, non mentionnés ci-avant.

### 1.3 Les lames à parquet de recouvrement et "blocs anglais"

Il s'agit de lames de bois massif voisines des lames à parquet traditionnelles à rainures et languettes, mais leur épaisseur ou la géométrie de leur assemblage ne leur permettent pas de reprendre des efforts. Elles seront donc toujours posées collées.

➤ **Caractéristiques dimensionnelles en mm :**

	Blocs anglais	Lame à parquet de recouvrement
<b>Épaisseur</b>	$e \geq 13$	$8 \geq e \geq 14$
<b>Largeur</b>	40 à 80	40 à 100
<b>Longueur</b>	200 à 400	200 à 2000

➤ **Teneurs en humidité :**

7 à 11% pour toutes les essences sauf pour le châtaignier et le pin maritime 7 à 13%.

➤ **Classements d'aspects spécifiques pour :**

Le chêne, le frêne, le hêtre, l'érable, le bouleau, le châtaignier et les autres feuillus dont les bois tropicaux, non mentionnés ci-avant.

Contact CTBA : Claude Monnier  
[claudemonnier@ctba.fr](mailto:claudemonnier@ctba.fr)



[www.lecommercedubois.fr](http://www.lecommercedubois.fr)